

Klassifizierung von Brandverhalten und Rutschfestigkeit

HARO PARKETT 3-Schicht.

Produktdesign	Serie	Holzart	Oberflächen - Beschichtung, werkseitig								
			PERMADUR®		bioTec®	naturaLin® plus	PERMADUR® naturmatt	bioTec®	naturaLin® plus		
			naturmatt	naturmatt *						Brandverhalten	
3-Schicht Aufbau zur schwimmenden Verlegung oder vollflächigen Verklebung											
Schiffsboden	Serie 3000, 11mm	Buche gedämpft	C _{fl} -S1 ⁵⁾					R9			
		Eiche	C _{fl} -S1 ⁵⁾					R9			
		Eiche farbbehandelt	D _{fl} -S1					R9			
		Bergahorn	D _{fl} -S1	C _{fl} -S1 ⁴⁾				R9			
		Esche farbbehandelt	D _{fl} -S1					R9			
		Nussbaum	D _{fl} -S1	C _{fl} -S1 ⁴⁾				R9			
		Merbau	D _{fl} -S1	C _{fl} -S1 ⁴⁾				R9			
	Serie 4000, 13,5mm	Buche gedämpft	D _{fl} -S1	C _{fl} -S1 ⁴⁾	D _{fl} -S1	D _{fl} -S1		R9	R9	R10	
		Buche Maritim	D _{fl} -S1					R9			
		Buche farbbehandelt	D _{fl} -S1					R9			
		Buche hell	D _{fl} -S1	C _{fl} -S1 ⁴⁾				R9			
		Eiche	D _{fl} -S1	C _{fl} -S1 ⁴⁾	D _{fl} -S1	D _{fl} -S1		R9	R9	R10	
		Eiche gekalkt	D _{fl} -S1	C _{fl} -S1 ⁴⁾				R9			
		Eiche farbbehandelt	D _{fl} -S1			D _{fl} -S1		R9		R10	
		Bernsteineiche	D _{fl} -S1	C _{fl} -S1 ⁴⁾				R9			
		Achateiche	C _{fl} -S1 ⁵⁾		D _{fl} -S1	D _{fl} -S1		R9	R9	R10	
		Achateiche gekalkt	D _{fl} -S1					R9			
		Can. Ahorn	D _{fl} -S1	C _{fl} -S1 ⁴⁾	D _{fl} -S1			R9	R9		
		Bergahorn	D _{fl} -S1	C _{fl} -S1 ⁴⁾	D _{fl} -S1			R9	R9		
		Esche	D _{fl} -S1	C _{fl} -S1 ⁴⁾				R9			
		Esche farbbehandelt	D _{fl} -S1					R9			
		Kirschbaum	D _{fl} -S1	C _{fl} -S1 ⁴⁾	D _{fl} -S1	D _{fl} -S1		R9	R9	R10	
		Nussbaum	D _{fl} -S1	C _{fl} -S1 ⁴⁾	D _{fl} -S1	D _{fl} -S1		R9	R9	R10	
		Bernsteinrobinie	D _{fl} -S1	C _{fl} -S1 ⁴⁾	D _{fl} -S1			R9	R9		
		Merbau	D _{fl} -S1	C _{fl} -S1 ⁴⁾	D _{fl} -S1			R9	R9		
		Kambala	D _{fl} -S1	C _{fl} -S1 ⁴⁾				R9			
		Wenge			D _{fl} -S1				R9		
		Carré	Serie 4000	Eiche	D _{fl} -S1				R9		

Landhausdiele 1-Stab	Serie 3000, 11mm	Buche gedämpft	C _{fl} -S1 ⁵⁾				R9		
		Eiche	C _{fl} -S1 ⁵⁾				R9		
		Eiche farbbehandelt	D _{fl} -S1				R9		
		Esche farbbehandelt	D _{fl} -S1				R9		
		Merbau	D _{fl} -S1	C _{fl} -S1 ⁴⁾			R9		
	Serie 4000, 13,5mm	Buche gedämpft	D _{fl} -S1	C _{fl} -S1 ⁴⁾	D _{fl} -S1		R9	R9	
		Buche kastanienbraun				D _{fl} -S1			R10
		Eiche	D _{fl} -S1	C _{fl} -S1 ⁴⁾	D _{fl} -S1	D _{fl} -S1	R9	R9	R10
		Eiche gekalkt	D _{fl} -S1				R9		
		Eiche farbbehandelt	D _{fl} -S1		D _{fl} -S1		R9	R9	R10
		Bernsteineiche			D _{fl} -S1	D _{fl} -S1	R9	R9	
		Achateiche	C _{fl} -S1 ⁵⁾		D _{fl} -S1	D _{fl} -S1	R9	R9	R10
		Eiche Barrique				D _{fl} -S1			R10
		Eiche carbonschwarz str.				D _{fl} -S1			R10
		Canad. Ahorn	D _{fl} -S1	C _{fl} -S1 ⁴⁾	D _{fl} -S1	D _{fl} -S1	R9	R9	
		Esche farbbehandelt	D _{fl} -S1		D _{fl} -S1		R9	R9	
		Esche Barrique				D _{fl} -S1			R10
		Esche olivgrau				D _{fl} -S1			R10
		Lärche		C _{fl} -S1 ⁴⁾	D _{fl} -S1	D _{fl} -S1	R9	R9	
		Achatdouglassie				D _{fl} -S1			R10
		Nussbaum	D _{fl} -S1	C _{fl} -S1 ⁴⁾			R9		
		Merbau	D _{fl} -S1	C _{fl} -S1 ⁴⁾			R9		
		Thermoeiche			D _{fl} -S1			R9	
Thermoesche			D _{fl} -S1			R9			
Landhausdiele Toscana	Serie 3000, 11mm	Buche gedämpft	C _{fl} -S1 ⁵⁾				R9		
		Eiche	C _{fl} -S1 ⁵⁾				R9		
		Eiche farbbehandelt	D _{fl} -S1				R9		
	Serie 4000, 13,5mm	Buche gedämpft	D _{fl} -S1	C _{fl} -S1 ⁴⁾	D _{fl} -S1		R9	R9	
		Eiche	D _{fl} -S1	C _{fl} -S1 ⁴⁾	D _{fl} -S1		R9	R9	
		Eiche farbbehandelt	D _{fl} -S1	C _{fl} -S1 ⁴⁾			R9		
		Bernsteineiche	D _{fl} -S1	C _{fl} -S1 ⁴⁾	D _{fl} -S1		R9	R9	
		Achateiche	C _{fl} -S1 ⁵⁾		D _{fl} -S1		R9	R9	
		Canad. Ahorn		C _{fl} -S1 ⁴⁾	D _{fl} -S1			R9	
		Kirschbaum		C _{fl} -S1 ⁴⁾	D _{fl} -S1			R9	
		Nussbaum	D _{fl} -S1	C _{fl} -S1 ⁴⁾	D _{fl} -S1		R9		
		Merbau		C _{fl} -S1 ⁴⁾	D _{fl} -S1			R9	
		Parkett MultiPro**							
Schiffsboden	Serie 6000, MultiPro	Eiche	C _{fl} -S1 ⁵⁾				R9		
Landhausdiele	Serie 4000, MultiPro	Eiche	D _{fl} -S1	C _{fl} -S1 ⁴⁾	D _{fl} -S1		R9		
		Achateiche	C _{fl} -S1 ⁵⁾				R9		

¹⁾ mit Brandaufbau auf Anfrage

²⁾ verklebt auf Faserzement oder Holzwerkstoff

³⁾ verklebt auf Faserzement

⁴⁾ alle Verlegearten auf Faserzement oder Holzwerkstoff

⁵⁾ schwimmend oder verklebt auf Faserzement

* mit Sonderlackierung ab 2.000 m² möglich

** ab 01.01.2012 auf Sonderanfrage erhältlich

C_{fl}-S1 = schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1

D_{fl}-S1 = normal entflammbar nach DIN EN 13501-1

R9 = Rutschfestigkeit gemäß DIN 5130